

BASTON

AEROSSOL

TINTA CHEMICOLOR

ARTES

400 mL/235 g

Literatura e especificações técnicas

Descrição: elaborada com produtos de alta qualidade é indicada e aprovada para uso interno e externo. Aplique em objetos artesanais, decorações de vitrines, uso escolar, superfícies de vidros, gesso, cerâmica, madeira, ferro, metais, isopor, alvenaria, papel, etc... garantindo uma excelente cobertura com alto rendimento e rápida secagem. Mantenha sempre o fundo da superfície a ser aplicada na cor branco para manter a coloração das tintas.

Dados Técnicos:

Cor: Característico de cada cor.

Estado Físico: Líquido/Premido.

Odor: Característico.

Limites de Explosividade: Não estocar acima de 50°C.

pH: Não disponível.

Ponto de Fulgor: Não Aplicável.

Solubilidade: Insolúvel em água.

Taxa de Evaporação: Não Aplicável.

Viscosidade: 15" a 25" CF3.

Densidade: 0,85 a 0,87 g/cm³.

Pressão Interna: 45 a 80 Psi a 50°C.

Taxa de Liberação: 60 a 80 g/minuto.

Preparo da superfície: Deve-se limpar bem e lixar (se necessário e se a superfície suportar) a superfície a ser pintada. Deverá estar seca e livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, resina, entre outros. Para remover pintura velha utilize o Removedor de Tintas ou lixa. Proteja a parte que não será pintada.

Fundo preparador: A aplicação é necessária em alguns casos, para obter a tonalidade ideal da Tinta Spray Luminosa. Aplique várias demãos com intervalos

regulares, cobrindo a superfície de forma homogênea. Não aplique nenhum tipo de fundo preparador em isopor.

Instruções de Uso: Superfícies em geral: Faça um pequeno teste do aplicador pressionado a válvula algumas vezes verificando o formato do jato. Pulverize a uma distância de 20 cm a 30 cm com movimentos uniformes. Evite escorrimento aplicando a primeira demão bem fina, como uma "névoa", preparando a superfície para as próximas demãos.

Uso em Isopor (Artes e Luminosa): Limpe bem a superfície. NÃO UTILIZE SOLVENTES. Aplique cada demão bem fina como uma "névoa", pois o excesso pode deformar o isopor. Aplique as demãos até a cobertura homogênea.

Uso em Madeira (Artes e Luminosa): Aplique Seladora para Madeira ou Fundo Branco Artes ou Luminosa de forma homogênea cobrindo bem a superfície, aguarde a secagem e realize o lixamento. Repita a operação de lixamento até deixar a superfície bem lisa, então aplique a tinta Artes ou Luminosa da forma descrita anteriormente para Superfícies em geral.

Intervalo entre demãos: 5 a 15 minutos.

Rendimento aproximado: 1,0m² a 1,4m² por demão.

Secagem: Ao toque 15 minutos; manuseio 1 hora; total após 24 horas.

Embalagem: Tubo de Folha de Flandres, 57x206mm, com verniz interno e acabamento externo sobre esmalte.

Estocagem: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

Recomendações: Não aplicar em tempo muito úmido ou em temperaturas abaixo de 18°C, nesse caso recomenda-se deixar as peças no sol antes da pintura. Não

realizar a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar. Após o uso, limpe a válvula, virando a lata para baixo, e pressionando até sair somente gás. Em caso de entupimento da válvula, retire o atuador e mergulhe em acetona ou qualquer outro solvente. Quando necessário, limpe o orifício com uma agulha bem fina.

Precauções: Cuidado, Inflamável! Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Lave bem as mãos após o uso. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não fure a lata, mesmo vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha a embalagem a temperatura superior a 50°C. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

Segurança: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.

